

Ref	Niveau d'isolation (Rw en dB)	Construction	Ug
AK1	31	4-16-4	1,1
AK2	34	6-16-4	1,1
AK3	36	8-16-4	1,1
AK4	36	8-18-4	1,1
AK5	37	8,8-16-4	1,1
AK6	38	8,4-16-6	1,1
AK7	39	8,4 acoustique-16-4	1,1
AK8	39	8,8-16-6	1,1
AK9	39	8,8-20-6	1,1
AK10	40	6,4 acoustique -16-6	1,1
AK11	40	9,5-16-6	1,1
AK12	41	8,4 acoustique-16-6	1,1
AK13	42	6-16-10,8 acoustique	1,1
AK14	42	8,8 acoustique-16-6	1,1
AK15	43	9,5-14-6-14-4	1,1
AK16	44	8,8 acoustique-20-6	1,1
AK17	44	8-16-10,8	1,1
AK18	45	10-16-8,8	1,1
AK19	51	12,8 acoustique-20-8,8	1,1